

Caractéristiques techniques :

320 g/m²**UTILISATION**

Protection solaire

COULEUR

Une très large gamme

FINITION

Traitement auto-nettoyant et déperlant Permacleon. Enduction acrylique 1 face imperméable et résistante aux UV.

CARACTÉRISTIQUES

Rigidité	950 - 680 mN	ISO 2493
Oléofugation	5 class /8	ISO 14419
Résistance rupture	154 - 105 daN	ISO 13934-1
Stabilité dimensionnelle	-3;+1 / -1;+1 %	ISO 13561
Résistance déchirure	3 - 2 daN	ISO 13937-1
Perte de charge	<20 %	ISO 13561
Allongement à la rupture	37 - 32 %	ISO 13934-1
Variation longueur sous charge	<12 - <41 mm	ISO 13561
Schmerber	1200 mm	ISO 811
Longueur après déchargement	<1 - <16 mm	ISO 13561
Réduction Schmerber	<15 %	ISO 13561
Spray test	5 class /5	ISO 4920
Xenotest 1000h	4 class /5	

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidité coloris UV	7-8 class /8	ISO 105 B02
Solidité coloris intempéries	4-5 class /5	ISO 105 B04
Solidité coloris frottement sec	5 class /5	ISO 105X12
Solidité coloris frottement humide	5 class /5	ISO 105X12

REMARQUES

Thermoformable