

Caractéristiques techniques :

Encre**UTILISATION**

Encre à séchage physique destinée à l'impression du PVC souple (bâches).

COULEUR

Une très large gamme

FINITION

Satiné à mat

CARACTÉRISTIQUES

Densité moyenne	1.24	
Viscosité :	12 ± 2 Pa.s	
Séchage : air	10 mn à 20°C	
Pouvoir couvrant par opacité :	Bon	
Rendement en surface :	43 m ² /l avec un tissu 100 - 40	
Résistance aux intempéries :	Bonne	
Résistance particulière spécifique :	Essence, alcool	
Diluants :	Allongement	4920
	Retardateur	4960
	Adhérence	4903 ou 9640
	Pistolet	XC 876 (minimum 70 %)
	Brosse	4905
Solvants de nettoyage :	Manuel	2881, 2891, NS-81, NS-91 et NS-100
	Laveur	2881, NS-81, NS-91 et NS-100

REMARQUES

Thermoformable